

## Huaфон JF-P-2920 / JF-I-2918

Polyurethane (Polyester based)

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

Characteristics: Low hardness and low density.

Applications : For the functional shoes, insoles.

Главная Информация			
Добавка	Неуказанная добавка		
Характеристики	Низкая плотность		
	Низкая Твердость		
Используется	Обувь		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность <sup>1</sup>	0.260 to 0.320	g/cm <sup>3</sup>	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость-Asker C (23°C)	28.0 to 32.0		
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 92 to 94		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Цвет <sup>2</sup>	Clear/Transparent		
Плотность			
	40°C <sup>3</sup>	1.14 to 1.18	g/cm <sup>3</sup>
	40°C <sup>4</sup>	1.18 to 1.20	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость			
	40°C <sup>5</sup>	0.20 to 0.50	Pa·s
	40°C <sup>6</sup>	0.70 to 1.0	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Прочность на растяжение	> 1.20	MPa	
Удлинение при разрыве	> 400	%	
Tear Strength	> 5.00	kN/m	
NOTE			
1.	Molded Density		
2.	Part B		
3.	Part A		

---

4.	Part B
5.	Part B
6.	Part A

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

