

Garathane™ 9006 NATURAL

Polyurethane (Polyether based)

AlphaGary

Описание материалов:

A NON-BLOOMING, FLAME RETARDED, 90°C RATED, POLYETHER BASED POLYURETHANE COMPOUND FOR DEMANDING WIRE AND CABLE APPLICATIONS.

| Главная Информация | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Без мороза Огнестойкий | | |
| Используется | Применение проводов и кабелей | | |
| Соответствие RoHS | Свяжитесь с производителем | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.22 - 1.26 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shaw A | 88 - 94 | | ASTM D2240 |
| Shaw A, 15 seconds | 83 - 89 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (0.762 mm) | 32.4 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm) | 600 | % | ASTM D412 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -65.0 | °C | ASTM D746 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость (0.813 mm) | V-0 | | UL 94 |
| Индекс кислорода (3.18 mm) | 29 | % | ASTM D2863 |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Зона цилиндра 1 темп. | 149 | °C | |
| Зона цилиндра 2 температура. | 154 | °C | |
| Зона цилиндра 3 темп. | 160 | °C | |
| Зона цилиндра 4 темп. | 166 | °C | |
| Зона цилиндра 5 темп. | 171 | °C | |
| Температура адаптера | 171 | °C | |
| Температура расплава | 171 - 182 | °C | |

Температура матрицы 171 °C

Инструкции по экструзии

Compound should be dried before use and kept sealed to minimize moisture absorption.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

