

## Karina BLACK PVC COMPOUND 90901-48/1-D-AC

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

PVC COMPOUND CLASS 90C, FLAME RETARDANT, FLEXIBLE AT -30C AND WEATHER RESISTANT.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая устойчивость к погоде		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.39 to 1.45	g/cm <sup>3</sup>	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-1.48 to 1.52		ME 12
Цвет b	-1.88 to 1.12		ME 12
Color L	25.8 to 28.8		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 25	%	IEC 60811-1-2
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 25	%	IEC 60811-1-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	88 to 92		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 12.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 130	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	> 130	%	IEC 60811-1-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -15.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости <sup>4</sup>	> 1.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 30	%	NBR 6245
NOTE			
1.	24 hr		
2.	Aged in Air for 168 hr at 121°C		

- 
- |    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 3. | Aged in Air for 168 hr at 121°C |
| 4. | 24 hr                           |
- 

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

