

## Shin-Etsu RTV KE-3472T

Silicone Rubber, RTV-1

Shin-Etsu Silicones of America

### Описание материалов:

Shin-Etsu RTV KE-3472T is a Silicone Rubber, RTV-1 material. This product is available in North America.

| Главная Информация  |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| Внешний вид   | Прозрачный/прозрачный |                   |
| Физический  | Номинальное значение  | Единица измерения |
| Удельный вес  | 0.998                 | g/cm <sup>3</sup> |
| Твердость   | Номинальное значение  | Единица измерения |
| Твердость дюрометра (Shore A)   | 30                    |                   |
| Механические  | Номинальное значение  | Единица измерения |
| Прочность сдвига  | 0.138                 | MPa               |
| Эластомеры  | Номинальное значение  | Единица измерения |
| Прочность на растяжение   | 0.689                 | MPa               |
| Тепловой  | Номинальное значение  | Единица измерения |
| Теплопроводность  | 0.20                  | W/m/K             |
| Электрический   | Номинальное значение  | Единица измерения |
| Диэлектрическая прочность   | 25                    | kV/mm             |
| Коэффициент рассеивания (60 Hz)   | 1.0E-4                |                   |
| Термокомплект   | Номинальное значение  | Единица измерения |
| Tack Free Time  | 15.0                  | min               |
| Дополнительная информация   |                       |                   |
| One Component: YesProduct: NoAddition Cure: NoCondensation Cure: YesUL Listing: Yes |                       |                   |
| Uncured Properties  | Номинальное значение  | Единица измерения |
| Вязкость  | 0.25                  | Pa·s              |
| Время отверждения <sup>1</sup> (23°C)   | 72                    | hr                |
| NOTE  |                       |                   |
| 1.  | 50% RH                |                   |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

