

## MAZMID B 150 EV-RG

15% стеклянная бусина; 5.0% графитовое волокно

Polyamide 6

Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda.

### Описание материалов:

MAZMID B 150 EV-RG is a Polyamide 6 (Nylon 6) product filled with 15% glass bead and 5.0% graphite fiber. It can be processed by injection molding and is available in Latin America. Primary characteristic: good stiffness.

| Главная Информация                     |   |                   |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование                | Стеклянный шарик, 15% наполнитель по весу<br>Графитовое волокно, 5.0% наполнитель по весу |                   |                 |
| Характеристики                         | Хорошая жесткость<br>Низкое трение  |                   |                 |
| Метод обработки                        | Литье под давлением   |                   |                 |
| Физический                             | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                           | 1.26 to 1.28  | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Формовочная усадка-Поток               | 1.1 to 1.3  | %                 | ASTM D955       |
| Поглощение воды (23°C, 24 hr)          | 0.70 to 0.80  | %                 | ASTM D570       |
| Механические                           | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение                | 60.0 to 70.0  | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)       | 7.0 to 8.0  | %                 | ASTM D638       |
| Воздействие                            | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact                   | 40 to 50  | J/m               | ASTM D256       |
| Тепловой                               | Номинальное значение  | Единица измерения |                 |
| Температура непрерывного использования | 70.0 to 90.0  | °C                |                 |
| Температура плавления                  | 214 to 220  | °C                |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

