

Moplen S38FT

Polypropylene Homopolymer

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

Описание материалов:

Moplen S38FT is a homo-polymer designed for the production of biaxial oriented polypropylene films.

Moplen S38FT has excellent process ability on tubular lines. Films produced by Moplen S38FT feature good mechanical properties and excellent barrier against moisture, odours oils, fats and oxidation and feature high transparency, high gloss and good printability after corona treatment.

Monolayer films made of Moplen S38FT are used for general packaging such as food and textiles packaging, flower wrappings and also their major use are in adhesive tapes. BOPP film made with Moplen S38FT is also suitable for lamination to other flexible films.

* Moplen S38FT is suitable for food contact

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Барьерная смола Отличная Печатающая способность Ароматизатор и арома-барьер Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Высокая четкость Глянцевый Гомополимер Влагозащитный барьер Маслостойкий Устойчивость к окислению 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Двухосно-ориентированная пленка Пленка Пищевая упаковка Ламинаты Упаковка Лента 		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.8	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	36.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1450	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C)	60	J/m	ASTM D256
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Oven Aging (150°C)	15.0	day	ASTM D3012
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	94.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	152	°C	ASTM D1525 ¹
NOTE			

1. Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

