

ISPLEN® PP 070 G2M

Polypropylene Homopolymer

REPSOL

Описание материалов:

ISPLEN® PP 070 G2M is a polypropylene homopolymer with a medium fluidity intended for injection moulding. It is characterised by good flow properties that enables to fill the mould easier. Articles manufactured with this grade have excellent chemical resistance, are easily decorated and can accept different colouring systems.

TYPICAL APPLICATIONS

ISPLEN® PP 070 G2M is widely used for the production of consumer goods such us:

Food containers and rigid packaging.

Toys and small appliances.

Caps and closures.

Recommended melt temperature range from 210 to 250°C. Processing conditions should be optimised for each production line.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Хорошая химическая стойкость Хорошая цветность Хороший поток Средний поток 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Приборы Колпачки Затворы Пищевые контейнеры Упаковка Жесткая упаковка Игрушки 		
Рейтинг агентства	ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	68		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1550	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	2.5	kJ/m ²	ISO 179

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 МПа, Unannealed)	85.0	°C	ISO 75-2/B
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	210 to 250	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

