

Stylac™ NF920

Acrylonitrile Chlorinated Polyethylene Styrene

Asahi Kasei Chemicals Corporation

Описание материалов:

Stylac™ NF920 is an Acrylonitrile Chlorinated Polyethylene Styrene (ACS) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, or Europe.

Characteristics include:

Flame Rated

Flame Retardant

Главная Информация			
UL YellowCard	E171626-225684		
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Галоген		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.16	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	59	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (220°C/10.0 kg)	54.5	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток	0.40 to 0.70	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	101		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	44.1	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹	2550	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ²	69.8	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	6.6	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	74.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	88.0	°C	ISO 306/B
CLTE-Поток	7.0E-5 to 1.0E-4	cm/cm/°C	ASTM D696
RTI Elec	50.0	°C	UL 746
RTI Imp	50.0	°C	UL 746
RTI Str	50.0	°C	UL 746
Ball Pressure Test	80	°C	EMAC
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	

Огнестойкость

UL 94

1.50 mm

V-0

2.50 mm

5VA

NOTE

1. 2.0 mm/min
2. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat