

AlphaSeal™ 388 D

Thermoplastic Elastomer

AlphaGary

Описание материалов:

ALPHASEAL™ 388 D IS MADE FOR MOLDING OF FDA SACTIONED MATERIALS FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS. IT IS RECOMMENDED AS A LINER FOR AROPP CLOSURES.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
Используется	Вкладыши Неспецифические пищевые приложения		
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.908 to 0.948	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	32	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	87 to 93		
Shore A, 15 sec	85 to 91		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (1.91 mm)	4.14	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break, 1.91 mm)	120	%	ASTM D638
NOTE			
1.	510 mm/min		
2.	510 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

