

Sumikon® PM-3075

Стекловолокно

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMIKON® PM-3075 Type JK Black is Glass fiber filled resol resin molding compound with good mechanical property and heat resistance.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал
Характеристики	Теплостойкость, средняя
Внешний вид	Черный
Формы	Порошок Частицы
Метод обработки	Литье из смолы Прессформа сжатия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.73	g/cm ³	JIS K6911
Формовочная усадка-Поток	0.38	%	JIS K6911

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	145	MPa	JIS K6911
Флекторный модуль	13700	MPa	JIS K6911
Flexural Strength	220	MPa	JIS K6911
Прочность на сжатие	215	MPa	JIS K6911

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	5.8	kJ/m ²	JIS K6911

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	300	°C	JIS K6911

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

