

# Ad-Tech Urethanes LUC-4180

Polyurethane Thermoset Elastomer

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

## Описание материалов:

Polyether Based

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая прочность Хорошая износостойкость Низкая вязкость
Используется	Шестерни Промышленные отливки Формы/штампы/инструменты
Внешний вид	Белый
Формы	Жидкость
Метод обработки	Литье Литье под давлением реакции (обод)

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.09	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.20	%	ASTM D955

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	79		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	55.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	15	%	ASTM D638
Прочность на сжатие	58.6	MPa	ASTM D695

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 100		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок службы горшка	20	min	
Срок годности (24°C)	26	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	800	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	4300 to 7200	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

