

Nymax™ 1308 A HS Natural

Polyamide 66

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Nymax®Series nylon 6/6 composite materials are specially developed for excellent performance in a wide range of applications. According to different grade requirements, these materials include a series of fillers, steel grade glass materials and impact modifiers, which are easier to process in most standard thermoplastic processing equipment.

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара Стабилизатор тепла		
Характеристики	Модификация удара Термическая стабильность Универсальный		
Используется	Промышленное применение Область архитектурного применения Применение в автомобильной области Универсальный Применение потребительских товаров		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.11	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.6	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr, 3.18 mm)	1.2	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Fracture ¹	61.4	MPa	ASTM D638
Fracture ²	58.0	MPa	ISO 527
Удлинение при растяжении ³ (Break)	65	%	ASTM D638
Флекторный модуль			
--	2040	MPa	ISO 178
--	1930	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	89.6	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact

23°C, 3.18mm, injection molding

180

J/m

ASTM D256A

--

15

kJ/m²

ISO 180

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура отклонения при нагрузке
(1.8 MPa, Unannealed, 3.18 mm)

65.0

°C

ASTM D648

Дополнительная информация

□□□□:□□□□

NOTE

1. Type 1, 5.1 mm/min
2. 50 mm/min
3. Type 1, 5.1 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat