

## ELASTOSIL® R plus 4366/60

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Extrudates, food contact, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
Используется	Профили
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	60		DIN 53505
Прочность на растяжение	7.00	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	480	%	DIN 53504
Комплект сжатия	18	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	34.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	56	%	DIN 53512

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat