

Devcon Underwater Repair Putty (UW)

Epoxy; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

Makes (effective) repairs to metal, concrete, wood surfaces in wet and dry environments.

Intended Use:

Repairing and refitting pipes, valves, pumps, and tanks. Repair concrete vessels and piping in wet environments. This product will bond to a wet or damp surface.

Product features:

Bonds to aluminum, concrete, and many other metals

Bonds to ferrous and non-ferrous metals

Non-rusting

Bonds to wet surfaces

Bonds, patches, and seals metals

Non-sagging

Главная Информация			
Характеристики	Сплоченность		
Используется	Металлический ремонтный материал		
	Ремонтный материал		
	Склеивание		
Внешний вид	Серый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm ³	
Удельный объем	0.614	cm ³ /g	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Temperature Resistance			
Dry	121	°C	
Wet	49	°C	
Растяжимое сцепление сдвига	18.5	MPa	ASTM D1002
Формовочная усадка-Поток	0.20	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	82		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	5170	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	34.4	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	38.8	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE-Поток	3.2E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Диэлектрическая прочность	5.9	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная	8.60		ASTM D150
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			

Mixing ratio by weight: 1.4

Component a

Mixing ratio by capacity: 1.0

Mixing ratio by weight: 1.0

Component B

Mixing ratio by capacity: 1.0

Срок службы горшка (24°C) 45 min

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------

Время отверждения 24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

