

Huaфон JF-W-D6030

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Impregnation Resin with Hydrolysis Resistance

Characteristics

Soft type, 72 hours hydrolysis resistance, good compatibility with colorants, full of feeling, good elasticity, high tearing strength, good color retention after hydrolysis.

Applications

For high density technics impregnation

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая прочность на разрыв Высокая эластичность Устойчивость к гидролизу Мягкий	
Используется	Применение пропитки	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	34 to 36	%
Вязкость (25°C)	100 to 160	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	2.50 to 3.50	MPa
Прочность на растяжение	> 25.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 500	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat