

## Franprene TGA 3350

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Franplast S.r.l.

### Описание материалов:

SBS based compound with good over-moulding on PS. Eligible to provide large-scale retail items with grip and soft touch.

Application:

Hanger Clips (Clothing)

| Главная Информация                                |                      |                   |                 |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики                                    | Мягкий               |                   |                 |
| Метод обработки                                   | Литье под давлением  |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность   | 1.08                 | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(190°C/2.16 kg) | 40                   | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Твердость   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A)                       | 50                   |                   | ISO 868         |
| Механические                                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break)                            | 4.50                 | MPa               | ISO 527-2       |
| Номинальное растяжение при разрыве                | 700                  | %                 | ISO 527-2       |
| Эластомеры  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength                                     | 20                   | kN/m              | ISO 34-1        |
| Тепловой  | Номинальное значение | Единица измерения |                 |
| Service Temperature                               | -30 to 60            | °C                |                 |
| Иньекция  | Номинальное значение | Единица измерения |                 |
| Время сушки                                       | 0.0                  | hr                |                 |
| Задняя температура                                | 145 to 165           | °C                |                 |
| Средняя температура                               | 150 to 170           | °C                |                 |
| Передняя температура                              | 150 to 170           | °C                |                 |
| Температура сопла                                 | 155 to 175           | °C                |                 |
| Температура формы                                 | 30.0 to 40.0         | °C                |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

