

Niuk 50RN00

Polyamide 66

Shanghai Niuk New Plastic Technology Co., Ltd.

Описание материалов:

Niuk 50RN00 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Niuk 50RN00 are:

Flame Rated

Flame Retardant

Corrosion Resistant

Creep Resistant

Good Toughness

Typical applications include:

Electrical/Electronic Applications

Wire & Cable

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая коррозионная стойкость		
	Хорошее сопротивление ползучести		
	Хорошая износостойкость		
	Высокая термостойкость		
	Высокая жесткость		
	Сверхвысокая прочность		
Используется	Разъемы		
	Электрическое/электронное применение		
	Переключатели		
	Применение проводов и кабелей		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.15	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка-Поперечный поток ¹ (3.20 mm)	0.80 to 1.1	%	ISO 2577
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	80.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	4.0	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ²	3200	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ³	125	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	5.0	kJ/m ²	ISO 179

Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	50	kJ/m ²	ISO 179
---	----	-------------------	---------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Heat Deflection Temperature			
-----------------------------	--	--	--

0.45 MPa, Unannealed	200	°C	ISO 75-2/B
----------------------	-----	----	------------

1.8 MPa, Unannealed	75.0	°C	ISO 75-2/A
---------------------	------	----	------------

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
------------------	----------------------	-----------------

Огнестойкость (1.60 mm)	V-0	UL 94
-------------------------	-----	-------

NOTE

1.	150x100x3.2 mm
2.	2.0 mm/min
3.	2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat