

## Nypol® PA B3 G60 PRTA011 NT330

60% стекловолокно

Polyamide 6

Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA

### Описание материалов:

Polyamide 6 in black color reinforced with 60% of fiberglass, high stiffness, high dimensional stability and excellent surface appearance of the molded part. With all these features, the product provides easy processing and easy filling cavities

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 60% наполнитель по весу			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Хорошая плавность Хорошая технологичность Высокая жесткость Приятный внешний вид			
Внешний вид	Черный			
Метод обработки	Литье под давлением			
Идентификатор смолы (ISO 1043)	> PA 6 GF60 <			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.63	--	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Формовочная усадка	0.10	--	%	ISO 294-4
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.52	--	%	ISO 62
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	20000	15300	MPa	ISO 527-2/1A
Tensile Stress (Yield)	240	160	MPa	ISO 527-2/1A
Растяжимое напряжение (Break)	2.4	3.6	%	ISO 527-2/1A
Флекторный модуль	18800	13000	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	14	20	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	215	--	°C	ISO 75-2/1A
Температура плавления	220	--	°C	ISO 11357-3
Иньекция	Сухой	Единица измерения		
Температура сушки	90.0	°C		

Время сушки	3.0	hr
Задняя температура	220	°C
Средняя температура	230	°C
Передняя температура	240	°C
Температура сопла	235	°C
Температура формы	80.0	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat