

## Santoprene™ 121-70B230

Thermoplastic Vulcanizate

ExxonMobil Chemical

### Описание материалов:

It is a soft, black thermoplastic vulcanized elastomer (TPV) in the thermoplastic elastomer (TPE) series. This material is specially formulated for bonding with sulfur or peroxide cured thermosetting EPDM rubber, for corner injection molding, end caps and special fixing applications, and for increasing the coefficient of friction (COF). This brand of Shanduping TP V is a shear rate dependent product that can be processed on conventional thermoplastic injection molding equipment. It is a polyolefin-based product and can be completely recycled.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Низкий коэффициент трения</p> <p>Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению</p> <p>Перерабатываемые материалы</p> <p>Сплоченность</p> <p>Озоновая защита</p>		
Используется	<p>Применение в автомобильной области</p> <p>Внешнее украшение автомобиля</p> <p>Наружное применение</p>		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	<p>Многokrатное литье под давлением</p> <p>Литье под давлением</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	0.918	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
--	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shaw A, 15 seconds, 23°C, 2.00mm)	74		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поперечный поток (100% Strain, 23°C)	2.60	MPa	ASTM D412, ISO 37
Прочность на растяжение-Поперечный поток (Break, 23°C)	6.50	MPa	ASTM D412, ISO 37
Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break, 23°C)	470	%	ASTM D412, ISO 37

Комплект сжатия

70°C, 22 hr <sup>1</sup>	44	%	ASTM D395B
70°C, 22 hr <sup>2</sup>	44	%	ISO 815

**Дополнительная информация**

Свяжитесь с нами по телефону +86-021-58958519 или по электронной почте sales@su-jiao.com. Мы являемся официальным дистрибутором продукции SUSHENG в России. Мы сертифицированы по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Мы являемся членом Ассоциации производителей резины Китая (CRA). Мы являемся членом Ассоциации производителей резины Китая (CRA). Мы являемся членом Ассоциации производителей резины Китая (CRA).

**Юридическое заявление**

Свяжитесь с нами по телефону +86-021-58958519 или по электронной почте sales@su-jiao.com. Мы являемся официальным дистрибутором продукции SUSHENG в России. Мы сертифицированы по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Мы являемся членом Ассоциации производителей резины Китая (CRA). Мы являемся членом Ассоциации производителей резины Китая (CRA). Мы являемся членом Ассоциации производителей резины Китая (CRA).

**Инструкции по впрыску**

Santoprene TPV/PVC/EPDM

**NOTE**

1. Type 1
2. Type a

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

