

# Manner Flexible PVC X3740 BLK580

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

## Описание материалов:

Recommended Applications: Non-Lead Stabilized 125°C Tubing Extrusion Compound. This compound is RoHS compliant.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Трубка		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25 to 1.29	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	77 to 83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>	20.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	400	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе <sup>3</sup> (150°C, 240 hr)	2.0	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>4</sup> (150°C, 240 hr)	-4.0	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-48.0	°C	ASTM D746
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зона цилиндра 1 темп.	170 to 180	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	170 to 180	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	170 to 180	°C	

NOTE	
1.	Unaged Dumbbells: .03 inch
2.	Unaged Dumbbells: .03 inch
3.	Air Retention: .03 inch
4.	Air Retention: .03 inch

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

