

McCann PP M40CHPP10

40% Карбонат Кальция

Polypropylene Homopolymer

McCann Plastics Inc.

Описание материалов:

Exceptional Gloss.

Calcium Filled 40%, Polypropylene Homopolymer / Lawn & Garden, Appliance, Furniture, Housewares, and general purpose applications requiring good impact, good stiffness, and good flow. Custom color and UV stabilized versions also available.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбонат кальция, 40% наполнитель по весу		
Характеристики	Общее назначение Хороший поток Хорошая ударопрочность Хорошая жесткость Глянцевый Гомополимер		
Используется	Приборы Мебель Общее назначение Товары для дома Оборудование для газонов и сада		
Внешний вид	Черный Доступные цвета Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.1 to 1.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	98		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	23.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	90	%	ASTM D638

Флекторный модуль-Касательная	2340	МПа	ASTM D790
Flexural Strength	42.7	МПа	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	48	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	18.1	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed	111	°C	
1.8 МПа, Unannealed	61.1	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость	НВ		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat