

Geon™ Vinyl Dry Blend E6530

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Internal application, used as thickness measuring instrument profile.

Главная Информация	
UL YellowCard	E41877-234245
Характеристики	Глянец, низкий Средняя ударопрочность
Используется	Автомобильные внутренние детали Профиль
Формы	Порошок
Метод обработки	Экструзия Экструзионное формование профиля

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39	g/cm ³	ASTM D1638
PVC Cell Classification	12344		ASTM D1784

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	81		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	2680	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ² (Yield)	45.9	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2880	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	84.1	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact ³ (23°C, 3.18 mm)	70	J/m	ASTM D256
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
23°C ⁴	53.8	J/cm	ASTM D4226
23°C ⁵	102	J/cm	ASTM D4226

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.18 mm)	74.0	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	6.7E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	V-0	UL 94

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	191 - 204	°C

NOTE

1. Type 1, 5.1 mm/min
2. Type 1, 5.1 mm/min
3. Molding
4. Procedure A, C.125 Throwing
5. Procedure B, C.125 Throwing

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

