

Ryton® R-4XT

40% стекловолокно

Polyphenylene Sulfide

Solvay Specialty Polymers

Описание материалов:

Ryton® R-4XT and R-4-02XT 40% glass fiber reinforced polyphenylene sulfide compounds provide enhanced mechanical strength with good electrical properties and outstanding chemical resistance, even at elevated temperatures.

Главная Информация			
UL YellowCard	E95746-102108307		
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 40% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошие электрические свойства		
	Хорошая прочность		
Используется	Компоненты прибора		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.69	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка			
Flow : 3.20 mm	0.20	%	
Across Flow : 3.20 mm	0.50	%	
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.020	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла			ASTM D785
M-Scale	102		
R-Scale	120		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
--	200	MPa	ASTM D638
--	195	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении (Break)	1.6	%	ASTM D638, ISO 527-2
Флекторный модуль			
--	14500	MPa	ASTM D790
--	14000	MPa	ISO 178

Flexural Strength			
--	276	MPa	ASTM D790
--	280	MPa	ISO 178
Прочность на сжатие	285	MPa	ASTM D695
Poisson's Ratio	0.39		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
3.18 mm	91	J/m	ASTM D256
--	9.0	kJ/m ²	ISO 180/A
Незубчатый изод Impact			
3.18 mm	640	J/m	ASTM D4812
--	35	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)			
	265	°C	ASTM D648
CLTE			
Flow : -50 to 50°C	2.0E-5	cm/cm/°C	
Flow : 100 to 200°C	1.5E-5	cm/cm/°C	
Transverse : -50 to 50°C	4.0E-5	cm/cm/°C	
Transverse : 100 to 200°C	9.0E-5	cm/cm/°C	
Теплопроводность	0.30	W/m/K	
Оценка температуры UL	200 to 220	°C	UL 746B
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости			
	1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность			
	22	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная			
25°C, 1 kHz	3.80		
25°C, 1 MHz	3.90		
Коэффициент рассеивания			
25°C, 1 kHz	2.0E-3		ASTM D150
25°C, 1 MHz	3.0E-3		
Дуговое сопротивление			
	125	sec	ASTM D495
Сравнительный индекс отслеживания (CTI)			
	130	V	UL 746
Insulation Resistance ¹ (90°C)			
	1.0E+11	ohms	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
	V-0		
Огнестойкость (1.60 mm)			
	5VA		UL 94

Индекс кислорода ²	53	%	ISO 4589-2, ASTM D2863
-------------------------------	----	---	------------------------

NOTE

1. 95%RH, 48 hr
2. ASTM D2863 is technically equivalent to ISO 4589-2.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

