

## Polylink Polymer P-11060-CT

60% Мел; 60% тальк

Compounded Polypropylene

Polylink Polymers (India) Ltd.

### Описание материалов:

P-11060-CT is manufactured by compounding polypropylene Homo-polymer with fine grade of chalk & talc, suitable processing aids, heat stabilizers and anti oxidants. This injection molding grade is specially designed for grade furniture and house hold application. Filled ppcounds for garden furniture The filler in the compound incorporates certain important those are essential for ultimate product.

The properties are as under.

Improves mechanical property.

Improves gloss, Service temperature.

Improves dimension stability etc.

Reduces cost.

Reduce cycle time.

Reduces shrinkage etc.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Меловой наполнитель, 60% наполнитель по весу Тальк наполнитель, 60% наполнитель по весу		
Характеристики	Гомополимер		
Используется	Мебель		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	< 1.45	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.5 - 6.5	g/10 min	ASTM D1238
Moisture Content	< 600	ppm	Internal method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	17.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3430	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	26.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	25	J/m	ASTM D256
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0	°C	
Зона цилиндра 1 темп.	160 - 170	°C	

Зона цилиндра 2 температура.	180 - 190	°C
Зона цилиндра 3 темп.	200	°C
Зона цилиндра 4 темп.	210	°C
Зона цилиндра 5 темп.	220	°C

#### Инструкции по экструзии

Zone 6 : 230°C - 235°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

