

Epic Urethane S7515

Polyurethane

Epic Resins

Описание материалов:

Two Component Polyurethane

Epic S7515 is a crystal clear encapsulant that has exceptional UV resistance. With its low mixed viscosity, Epic S7515 can flow into intricate and tight tolerance locations. Epic S7515 also has a short gel time, allowing for quick turnover of parts in high volume production settings.

Главная Информация	
Характеристики	Быстрый гель Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Низкая вязкость
Используется	Светодиоды
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	30 to 35	ASTM D2240

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	25.0 to 30.0	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	2.0E-4 to 2.5E-4	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.25 to 0.26	W/m/K	ASTM C177

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Part B	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Терморегулирующая вязкость ¹ (25°C)	500 to 700	cP	ASTM D2393

NOTE	
1.	20 RPM

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

