

## Desmopan® DP 9365D

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Covestro - PUR

### Описание материалов:

Extrusion grade; complies with FDA-regulations 21 CFR

Главная Информация			
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Экструзия		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость по суше (Shore D, 23°C)	66	ISO 868	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup>			DIN 53504
Break, 23°C	58.0	MPa	
10% Strain, 23°C	20.0	MPa	
50% Strain, 23°C	26.0	MPa	
100% Strain, 23°C	30.0	MPa	
300% Strain, 23°C	50.0	MPa	
Растяжимое напряжение <sup>2</sup> (Break, 23°C)	340	%	DIN 53504
Флекторный модуль <sup>3</sup> (23°C)	335	MPa	ISO 178
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	< 110	°C	
Температура обработки (расплава)	230 to 240	°C	
Температура формы	60.0	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	< 110	°C	
Температура расплава	210 to 240	°C	
NOTE			
1.	200 mm/min		
2.	200 mm/min		
3.	2.0 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

