

## SEQUEL® 1492-UV NH647 MET GD

Polypropylene

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Sequel 1492-UV NH647 MET GD thermoplastic polyolefin material is typically used for large exterior automotive applications requiring a balance of stiffness and impact resistance as well as excellent processability.

Главная Информация		
Характеристики	Жесткий, хороший Хорошая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая	
Используется	Забор для автомобильных дорожных ограждений Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	0.960	g/cm <sup>3</sup>
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield, 23°C)	19.0	MPa
Флекторный модуль <sup>2</sup> (23°C)	1500	MPa
NOTE		
1.	50 mm/min	
2.	2.0 mm/min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

