

Baoding 65E80

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd

Описание материалов:

Processing: Extrusion

Properties: Excellent flexibility and stability in machining.

Application: Shoe sole, Shoe insole, Food conveyor, elastics, Mechanical transmission belt, Surfing rope, Air hose, Water hose, and other types of hoses, Oil pipe, cable, wire, etc.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Хорошая стабильность		
Используется	Ремни/ремонт ремней Конвейеры Обувь Шланг Трубопроводы Веревка Применение проводов и кабелей		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.17 to 1.21	g/cm ³	JIS K7311
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	78 to 82		JIS K7311
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			JIS K7311
100% Strain	5.88	MPa	
300% Strain	12.7	MPa	
Прочность на растяжение	27.5	MPa	JIS K7311
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	JIS K7311
Tear Strength	88	kN/m	JIS K7311
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	100	°C	
Время сушки	3.0 to 5.0	hr	
Температура расплава	180 to 210	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

