

Karina GRAY PVC COMPOUND -E

75850-18/283-CY-AC-AS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

Karina GRAY PVC COMPOUND -E 75850-18/283-CY-AC-AS is a Polyvinyl Chloride product. It is available in Latin America.

Главная Информация			
Внешний вид	Серый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.37 to 1.43	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 45	%	IEC 60811-1-2
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 30	%	IEC 60811-1-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	83 to 87		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 14.7	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 200	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 14.7	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 200	%	IEC 60811-1-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости ⁴	> 1.0E+14	ohms-cm	NBR 5403
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 30	%	ASTM D2863
NOTE			
1.	24 hr		
2.	Aged in Air for 240 hr at 100°C		
3.	Aged in Air for 240 hr at 100°C		
4.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

