

GLS ABS WN02

Acrylonitrile Butadiene Styrene

GLS Polymers Pvt. Ltd.

Описание материалов:

ABS HR2 (Heat Resistance) Precolor

Главная Информация			
Характеристики	Высокая термостойкость		
Внешний вид	Доступные цвета		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	> 8.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.45 to 0.65	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	> 50.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль ²	> 2500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ³	> 75.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.20 mm)	> 150	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	> 109	°C	
1.8 MPa, Unannealed	> 101	°C	
Викат Температура размягчения	> 104	°C	ASTM D1525 ⁴
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.00 mm)	НВ		UL 94
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Температура обработки (расплава)	206 to 236	°C	
Температура формы	65.0 to 86.0	°C	
Давление впрыска	70.0 to 101	MPa	
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	2.0 mm/min		
3.	2.0 mm/min		
4.	Rate B (120°C/h)		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

