

## Karina NATURAL PVC COMPOUND 900-25/1-AYR-IS (\*)

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

Karina NATURAL PVC COMPOUND 900-25/1-AYR-IS (\*) is a Polyvinyl Chloride product. It is available in Latin America.

Главная Информация			
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.27 to 1.33	g/cm <sup>3</sup>	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-2.51 to 3.49		ME 12
Цвет b	7.74 to 13.7		ME 12
Color L	83.9 to 89.9		ME 12
Характеристики воспламеняемости	Pass		STD 4117/4118/7611
Химические характеристики	Pass		STD 4117/4118/7611
Гибкость при низкой температуре	Pass		STD 4117/4118/7611
Термическое вытягивание	Pass		STD 4117/4118/7611
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	88 to 92		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 19.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 250	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	-147 to 147	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	-15 to 15	%	ASTM D638
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости <sup>4</sup>	> 1.0E+14	ohms-cm	NBR 5403
NOTE			
1.	24 hr		
2.	Aged in Air for 1000 hr at 100°C		
3.	Aged in Air for 1000 hr at 100°C		
4.	24 hr		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

