

## Borealis PP HC207TF-01

Polypropylene Homopolymer

Borealis AG

### Описание материалов:

HC207TF-01 is a special nucleated polypropylene homopolymer intended for thermoforming packaging.

Главная Информация			
Добавка	Антистатический		
Характеристики	Антистатический		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая жесткость		
	Высокая четкость		
	Глянцевый		
	Ядро		
	Перерабатываемый материал		
Используется	Контейнеры		
	Чашки		
	Крышки		
	Упаковка		
	Опорные лотки		
	Тонкостенная упаковка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.8	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль <sup>1</sup>	1650	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	160	°C	ISO 306/A50
Температура плавления	166	°C	ISO 11357-3
Пиковая температура кристаллизации	128	°C	ISO 11357-3
Heat Deflection Temperature	100	°C	ISO 75-2

## NOTE

1. 2.0 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

