

ACLAR® 22C (10 mil)

Polychlorotrifluoroethylene

Honeywell

Описание материалов:

ACLAR®22C (10 mil) is a polytrifluoroethylene (PCTFE) product. It can be processed by casting film and is available in North America, Europe or Asia Pacific. The main characteristics are: copolymer.

Главная Информация			
UL YellowCard	E236381-230358		
Характеристики	Сополимер Барьерная смола		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	2.08	g/cm ³	ASTM D1505
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD : 250 µm	1040	MPa	ASTM D882
TD : 250 µm	1040	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield, 250 µm	36.0	MPa	ASTM D882
TD: Yield, 250 µm	33.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Yield, 250 µm	240	%	ASTM D882
TD: Yield, 250 µm	240	%	ASTM D882
Передача водяного пара	0.047	g/m ² /24 hr	ASTM E96
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность	0.22	W/m/K	ASTM C177
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (0.254 mm)	100	%	ASTM D2863
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (254 µm)	1.0	%	ASTM D1003

Дополнительная информация			
Yield, No Standard: 1.89 m ² /kgTear Strength, ASTM D1004, Graves MD: 325 to 425 g/milTear Strength, ASTM D1004, Graves TD: 325 to 425 g/milCrystalline Melting Point, ASTM D4591: 190 °CDimensional Stability, ASTM D1204, MD: 2 %Dimensional Stability, ASTM D1204, TD: 2 %All film properties were tested as an average value.			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

