

MAJORIS DBF334E/8

33% из базальтоволокна повышенной прочности

High Density Polyethylene

AD majoris

Описание материалов:

MAJORIS DBF334E/8 is a 33% chemically coupled basalt fiber reinforced polyethylene high density compound (pellets length ~8 mm) intended for injection moulding.

APPLICATIONS

MAJORIS DBF334E/8 is intended for components that require good impact strength, rigidity and dimensional stability.

Suitable applications are:

Electrical tool and appliance components

Miscellaneous automotive technical items

Household articles

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Из базальтоволокна повышенной прочности, 33% наполнитель по весу			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров			
	Высокая плотность			
	Химическая муфта			
	Хорошая ударопрочность			
	Перерабатываемые материалы			
Используется	Средняя твердость			
	Электрическое/электронное применение			
	Электропитание/другие инструменты			
	Детали бытовой техники			
	Товары для дома			
Применение в автомобильной области	Частицы			
	Литье под давлением			
	Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
	Плотность	1.14	g/cm ³	ISO 1183
	Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.80	%		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Модуль растяжения	5760	MPa	ISO 527-2/1	
Tensile Stress (Yield)	70.0	MPa	ISO 527-2/50	
Растяжимое напряжение (Break)	5.0	%	ISO 527-2	

Флекторный модуль ¹	4750	МПа	ISO 178
Флекторный стресс	108	МПа	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	13	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	47	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 МПа, not annealed	131	°C	ISO 75-2/B
1.8 МПа, not annealed	117	°C	ISO 75-2/A
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость	НВ		UL 94
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	180 - 200	°C	
Температура обработки (расплава)	190 - 230	°C	
Температура формы	30.0 - 50.0	°C	
Скорость впрыска	Moderate		
Инструкции по впрыску			
Holding pressure: 50 to 70% of the injection pressure			
NOTE			
1.	2.0 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

