

ELASTOSIL® R 562/80

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Ignition and Battery Cables, Cable Industry

Ignition and Battery Cables, Automotive & Transportation

Главная Информация	
Используется	Уплотнение Применение проводов и кабелей
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль Провод и кабель экструзии

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Black		
Плотность	1.20	g/cm ³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	78		DIN 53505
Прочность на растяжение	8.80	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	300	%	DIN 53504
Tear Strength	20.0	kN/m	ASTM D624B
Электрическая прочность	26	kV/mm	DIN IEC 243
Сопротивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	DIN IEC 93
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	2.0E-4		DIN VDE 0303

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

