

Axiall PVC 7555 Natural

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 7555 Natural is a special purpose rigid PVC extrusion compound designed for applications requiring toughness, durability, UL rating, chemical resistance, and ease of processing.

Главная Информация			
Характеристики	Прочный Общее назначение Хорошая химическая стойкость Хорошая технологичность Хорошая прочность		
Используется	Наружное применение		
Рейтинг агентства	UL 94		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	1-424-33-00		ASTM D4216
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	116		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore D)	81		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2970	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2790	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	75.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
23°C, 3.18 mm	1200	J/m	
23°C, 6.35 mm	910	J/m	
Прочность на растяжение	158	kJ/m ²	ASTM D1822
Drop Impact Resistance ¹	151	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	71.0	°C	ASTM D648

CLTE-Поток	6.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	182	°C	
NOTE			

1. Procedure A, H.25

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

