

Durethan® AKV 50 H3.0 000000

50% стекловолокно

Polyamide 66

LANXESS GmbH

Описание материалов:

PA 66, 50 % glass fibers, injection molding, heat-aging stabilized

Главная Информация			
UL YellowCard	E245249-473559		
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 50% наполнитель по весу		
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Стабилизация тепла		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.57	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.70	g/cm ³	ISO 60
Формовочная усадка			ISO 2577
Across Flow : 300°C, 2.00 mm ¹	0.93	%	
Across Flow : 120°C, 4 hr, 2.00 mm ²	0.090	%	
Flow : 300°C, 2.00 mm ³	0.37	%	
Flow : 120°C, 4 hr, 2.00 mm ⁴	0.050	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	16000	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break, 23°C)	230	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	2.5	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль ⁵ (23°C)	15300	MPa	ISO 178/A
Флекторный стресс ⁶ (23°C)	360	MPa	ISO 178/A
Flexural Strain at Flexural Strength ⁷ (23°C)	3.0	%	ISO 178/A
ISO Shortname	PA 66, GHR, 14-160, GF50		ISO 1874
Residual Moisture Content	0.030 to 0.12	%	Karl Fisher
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-40°C	14	kJ/m ²	
-30°C	15	kJ/m ²	
23°C	17	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-30°C	100	kJ/m ²	

23°C	100	kJ/m ²	
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
-30°C	13	kJ/m ²	
23°C	15	kJ/m ²	
Незубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1U
-30°C	90	kJ/m ²	
23°C	90	kJ/m ²	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	250	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	250	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления ⁸	262	°C	ISO 11357-3

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+16	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости (23°C)	1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность (23°C, 1.00 mm)	38	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость			IEC 60250
23°C, 100 Hz	5.00		
23°C, 1 MHz	4.40		
Коэффициент рассеивания			IEC 60250
23°C, 100 Hz	0.025		
23°C, 1 MHz	0.023		
Comparative Tracking Index (Solution A)	500	V	IEC 60112

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки-Сушилка для сухого воздуха	80.0	°C	
Время сушки-Сушилка для сухого воздуха	2.0 to 6.0	hr	
Температура обработки (расплава)	280 to 300	°C	
Температура формы	80.0 to 120	°C	

NOTE	
1.	60x60x2mm, 80°C MT, 600 bar
2.	60x60x2mm
3.	60x60x2mm, 80°C MT, 600 bar
4.	60x60x2mm
5.	2.0 mm/min
6.	2.0 mm/min
7.	2 mm/min
8.	10°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

