

Braskem EVA 3019 PE

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Braskem

Описание материалов:

Evateno ® 3019 PE is a copolymer of Ethylene-Vinyl Acetate (EVA) with medium Vinyl-Acetate content. Evateno ® 3019 PE is an easy processing and crosslinkable product highly compatible with other thermoplastic and elastomeric resins, and inorganic fillers. It offers elasticity and high environmental stress cracking resistance (ESCR), flexibility and fatigue resistance.

Applications

Crosslinked and/or expanded plates for several applications including compounds for footwear (sole, insoles, etc), toy and freebie industry, and polyethylenes blends used in film production, hot-melt adhesives formulation and modified asphalts.

Главная Информация				
Характеристики	Сополимер			
	Crosslinkable			
	Устойчивость к усталости			
	Хорошая гибкость			
	Хорошая технологичность			
	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)			
Используется	Клеи			
	Модификация асфальта			
	Пленка			
	Обувь			
	Игрушки			
Рейтинг агентства	Управление по санитарному	надзору за качеством пищевых пр	оодуктов и медикаментов 21 CFF	
Рейтинг агентства Физический	Управление по санитарному Номинальное значение	надзору за качеством пищевых пр Единица измерения	оодуктов и медикаментов 21 СFF Метод испытания	
Физический Плотность Массовый расход расплава (MFR)	Номинальное значение 0.940	Единица измерения g/cm ³	Метод испытания ASTM D1505	
Физический Плотность	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Физический Плотность Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) Экологическое сопротивление	Номинальное значение 0.940	Единица измерения g/cm ³	Метод испытания ASTM D1505	
Физический Плотность Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	Номинальное значение 0.940	Единица измерения g/cm ³	Метод испытания ASTM D1505	
Физический Плотность Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) Экологическое сопротивление растрескиванию (50°C, 2.00 mm, 100%	Номинальное значение 0.940 2.5	Единица измерения g/cm³ g/10 min	Mетод испытания ASTM D1505 ASTM D1238	
Физический Плотность Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) Экологическое сопротивление растрескиванию (50°C, 2.00 mm, 100% Igepal, Compression Molded, F50)	Номинальное значение 0.940 2.5 > 300	Единица измерения g/cm³ g/10 min	Mетод испытания ASTM D1505 ASTM D1238	
Физический Плотность Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) Экологическое сопротивление растрескиванию (50°C, 2.00 mm, 100% Igepal, Compression Molded, F50) Содержание винилацетата	Номинальное значение 0.940 2.5 > 300 19.0	Eдиница измерения g/cm³ g/10 min hr wt%	Metoд испытания ASTM D1505 ASTM D1238 ASTM D1693	
Физический Плотность Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) Экологическое сопротивление растрескиванию (50°C, 2.00 mm, 100% Igepal, Compression Molded, F50) Содержание винилацетата Твердость	Номинальное значение 0.940 2.5 > 300 19.0	Eдиница измерения g/cm³ g/10 min hr wt%	Metoд испытания ASTM D1505 ASTM D1238 ASTM D1693 Метод испытания	
Физический Плотность Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) Экологическое сопротивление растрескиванию (50°C, 2.00 mm, 100% Igepal, Compression Molded, F50) Содержание винилацетата Твердость Твердость дюрометра	Номинальное значение 0.940 2.5 > 300 19.0 Номинальное значение	Eдиница измерения g/cm³ g/10 min hr wt%	Metoд испытания ASTM D1505 ASTM D1238 ASTM D1693 Метод испытания	
Физический Плотность Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) Экологическое сопротивление растрескиванию (50°C, 2.00 mm, 100% Igepal, Compression Molded, F50) Содержание винилацетата Твердость Твердость дюрометра Shore A	Номинальное значение 0.940 2.5 > 300 19.0 Номинальное значение 90	Eдиница измерения g/cm³ g/10 min hr wt%	Metoд испытания ASTM D1505 ASTM D1238 ASTM D1693 Метод испытания	



www.russianpolymer.com Email: sales@su-jiao.com

Пиковая температура плавления	86.0	°C	ASTM D3418
NOTE			
1.	Loading 1 (10 N)		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

