

Lucalen A 3110 M

Ethylene Acrylic Acid Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Lucalen A3110M is a natural adhesive medium/high density polyethelene copolymer with a high thermal stability. Due to the acrylic acyd/acrylate copolymer (E/A(content this grade offers excellent adhesion to polar materials (i.e. epoxy resin, steel, aluminium etc.). It is design to be used by our customers in 3-layer anti corrosion coating as well as in wire & cable compounds. The material is available in pellet form.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
	Хорошая термостойкость к старению		
	Хорошая термостойкость		
	Хорошая теплостойкая производительность старения		
	Хорошая адгезия		
	Теплостойкость, высокая		
Используется	Защитное покрытие		
	Трубопроводная система		
	Краска для трубопровода		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.928	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	> 0.50	g/cm ³	ISO 60
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	38		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	74.0	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield, 23°C)	5.00	MPa	ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	65.0	°C	ISO 306/A50
Температура плавления	100	°C	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комномер AA	4.0	%	DIN 51451
Сопономер BA	8.0	%	DIN 51451

Unless specifically indicated, the grade mentioned is not suitable for applications in the pharmaceutical/medical sector.

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	150 - 200	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

