

ChronoFlex® AR 75A

Polyurethane (MDI)

CardioTech International, Inc.

Описание материалов:

ChronoFlex® AR 75A is a Polyurethane (MDI) (PUR-MDI) material. It is available in North America for casting.

Important attributes of ChronoFlex® AR 75A are:

Chemical Resistant

High ESCR (Stress Crack Resistant)

Typical applications include:

Medical/Healthcare

Engineering/Industrial Parts

Главная Информация			
Характеристики	Ароматические Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Устойчивость к растворителям		
Используется	Диафрагмы Медицинские/медицинские приложения Детали Насоса		
Рейтинг агентства	USP класс VI		
Внешний вид	Янтарь		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	75	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	51.7	МПа	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Yield)	500	%	ASTM D412

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

