

FRAGOM PR/22 PP

Polypropylene

Crosspolimeri S.p.A.

Описание материалов:

FRAGOM: is the trade-mark of our flame retardant polypropylene thermoplastic compounds.

FRAGOM PR PR/22 PP: flame retardant thermoplastic compound having good oxygen index, suitable for automotive cable insulation.

Exercise temperature: - 40 +125°C

Certify: FIAT 7.Z8220 T3 ,ISO 6722 Class C,LV 112

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Автомобильные Приложения Изоляция Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	ISO 6722 C LV 112		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/5.0 kg)	0.50 to 3.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	58		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	> 14.0	MPa	IEC 60811
Растяжимое напряжение (Break)	> 250	%	IEC 60811
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Нагревание-6 XP (175°C)	No Crack		IEC 60811
Service Temperature	-40 to 125	°C	
Halogen Content	< 12	%	IEC 60754-1
Проверка оправки-1 час (175°C)	Pass		
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	27	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	100 to 110	°C	
Время сушки	4.0 to 6.0	hr	

Зона цилиндра 1 темп.	170	°C
Зона цилиндра 2 температура.	185	°C
Зона цилиндра 3 темп.	195	°C
Зона цилиндра 4 темп.	200	°C
Зона цилиндра 5 темп.	215	°C
Температура матрицы	230	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat