

MTEGRITY™ LLDPE LL106AA

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

Linear Low Density Polyethylene
High Strength
No Slip Or Antiblock
Films
Packaging

Главная Информация			
Характеристики	Низкая плотность Высокая прочность		
Используется	Упаковка Пленка		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	214	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	234	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	53.1	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	40.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	650	%	ASTM D882
TD: Fracture	850	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	180	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	330	g	ASTM D1922
TD	700	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	40		ASTM D2457
Haze	18	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

