

Daelim Po1y® PP-137T

Polypropylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Product Description:

DAELIM POLY PP-137T is the polypropylene homopolymer manufactured by DAELIM under the license of MONTELL using the Spheripol process. DAELIM POLY PP-137T is a homopolymer with improved heat resistance and particularly suitable for injection molding of houseware articles, toys, packaging, medical items.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Низкий уровень защиты</p> <p>Жесткий, хороший</p> <p>Подсветка</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Теплостойкость, высокая</p>		
Используется	<p>Упаковка</p> <p>Товары для дома</p> <p>Игрушка</p> <p>Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода</p>		
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, не Номинальный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	110		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	39.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1670	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	20	J/m	ASTM D256
23°C	39	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	115	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	157	°C	ASTM D1525

Дополнительная информация

Accelerated oven aging, ASTM D-3012, in air (forced circulation), 150°C: 360 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

