

PRIMALENE WPP271T

Polypropylene Impact Copolymer

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

A 55 melt flow medium impact copolymer polypropylene

Applications:

Housewares

Food Containers

Thin-walled rigid packaging

Features:

Nucleated and antistat

Slip additive

High flexural modulus

FDA 21 CFR 177.1520

Главная Информация			
Добавка	Антистатический Нуклеативный агент Комбинация		
Характеристики	Антистатический Приемлемый пищевой контакт Хорошая ударопрочность Ядро Комбинация		
Используется	Контейнеры Пищевые контейнеры Товары для дома Упаковка Жесткая упаковка Тонкостенная упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	55	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	24.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	4.0	%	ASTM D638

Флекторный модуль-1% Secant ¹	1310	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	85	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	113	°C	ASTM D648
NOTE			

1. 1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat