

## Alpha PE GPE 2001-R NATURAL

Polyethylene

AlphaGary

### Описание материалов:

A PBB, PBBE AND PBBO FREE, FLAME RETARDED THERMOPLASTIC INSULATION AND SPLINE COMPOUND INTENDED FOR COMMUNICATIONS CABLE (90C DEGREE RATED).

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Изоляция провода связи		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14 to 1.20	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/10.0 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore D	61 to 67		
Shore D, 15 sec	54 to 60		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>	17.2	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	500	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-19.0	°C	ASTM D2863
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая постоянная (23°C, 100 MHz)	2.44		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (23°C, 100 MHz)	3.0E-4		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	26	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	160	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	166	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	171	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	177	°C	

Зона цилиндра 5 темп.	177	°C
Температура адаптера	177	°C
Температура расплава	174 to 182	°C
Температура матрицы	177	°C

#### NOTE

1. Extruded Tape
2. Extruded Tape

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

