

NYLOY® MG-1113B

13% стекловолокно

Polyamide 66

Nytex Composites Co., Ltd.

Описание материалов:

NYLOY® MG-1113B is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 13% glass fiber. It is available in Asia Pacific or North America. Primary attribute of NYLOY® MG-1113B: Impact Modified.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 13% наполнитель по весу		
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Модификация удара		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.00	g/cm ³	ASTM D792
--	1.18	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка			
Flow	0.78	%	ASTM D955, ISO 294-4
Across Flow	1.1	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	94		ASTM D785, ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
--	71.6	MPa	ASTM D638
--	65.0	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении			
Break	3.0	%	ASTM D638
Break	2.6	%	ISO 527-2
Флекторный модуль			
--	3630	MPa	ASTM D790
--	3400	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
--	111	MPa	ASTM D790
--	102	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	13	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	150	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	195	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

