

## Ebalta HFG plus / PUR 11

Наполнитель

Polyurethane

Ebalta Kunststoff GmbH

### Описание материалов:

This product is a polyurethane system.

Applications

Backfillings for core boxes

Backfillings for negatives

Properties

filled

for large volume back fillings

dimensionally accurate

impact resistant

resistant

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Характеристики	Хорошая ударопрочность		
Внешний вид	Серый		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость по суше (Shore D)	73 to 77	ISO 7619	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	2300 to 2800	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	18.0 to 22.0	MPa	ISO 178
Сжимающее напряжение	29.0 to 35.0	MPa	ISO 604
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	1.8 to 2.2	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Martens Temperature	54 to 58	°C	DIN 53458
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 22		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (20°C)	1.03 to 1.07	g/cm <sup>3</sup>	
Вязкость (25°C)	25 to 35	Pa·s	
Время отверждения (20°C)	4.0 to 5.0	hr	
Срок службы горшка <sup>1</sup> (20°C)	7.0 to 9.0	min	
NOTE			
1.	200 g		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

