

# Manner Flexible PVC V947A

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

## Описание материалов:

Recommended Applications: 90°C compound suitable as CSA TECK 90 Low Acid Gas ( 12- 13%) Jacket. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39 to 1.43	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	79 to 85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant <sup>1</sup>	8.62	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	12.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	300	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе <sup>4</sup> (121°C, 336 hr)	-10	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>5</sup> (121°C, 336 hr)	-11	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-38.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	25	%	ASTM D2863

NOTE	
1.	Unaged Dumbbells: .06 inch
2.	Unaged Dumbbells: .06 inch
3.	Unaged Dumbbells: .06 inch
4.	Air Aged Retention
5.	Air Aged Retention

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

