

Boltaron 9250C

Polyvinyl Chloride

Boltaron Performance Products

Описание материалов:

Boltaron 9250 is a proprietary, high heat distortion, extruded thermoplastic sheet, designed for use as aircraft window shades. Boltaron 9250 offers maximum light-blocking characteristics, excellent impact strength, abrasion resistance, stain and chemical resistance, and thermoformability. Boltaron 9250 meets stringent FAA regulations for flammability. Boltaron 9250 is available as a single color (9250) or as a double color (9250C) construction.

Colors: Custom

Gauges: .047 to .060

Widths: Up to 48"

Lengths: Up to 120"

Textures:

Coarse Matte (CM)

Felt (FT)

Haircell (HC)

Levant (LT)

Mesa (MS)

Suede (SD)

Главная Информация	
Характеристики	<p>Огнестойкий</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Высокая термостойкость</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Устойчивый к пятнам</p>
Используется	Интерьеры самолетов
Рейтинг агентства	Далеко 25,853
Внешний вид	Доступные цвета
Формы	Лист
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Термоформовка</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.47	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	119		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	51.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2620	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	75.8	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	110	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
1.8 МПа, Unannealed	82.2 to 85.0	°C	
1.8 МПа, Annealed	93.3 to 96.1	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	V-0	UL 94	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
	12.0		
FAA Flammability ¹	60.0	sec	FAR 25.853
Температура формования	193 to 216	°C	

NOTE

1. Pass

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat