

ACCUTECH™ CP0437C10L

10% Карбонат Кальция

Polypropylene Copolymer

ACLO Compounding Inc.

Описание материалов:

ACCUTECH™CP0437C10L is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains a 10% calcium carbonate filler. It is available in North America.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Перламутровый наполнитель, 10% наполнитель по весу		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.958	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.4	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	53		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	900	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	15.0	MPa	ASTM D638
Fracture	12.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	5.0	%	ASTM D638
Fracture	120	%	ASTM D638
Флекторный модуль	900	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	16.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	640	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	72.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	45.0	°C	ASTM D648
Дополнительная информация			
Ash Content, ASTM D2584: 10%			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

